

---

**UNIVERSAALNE MONTAAŽILIIM 49A**

---

Viimati täiendatud: 22/02/2005

Lk. 1

**Tehnilised andmed:**

Sideaine	Sünteeiline kautšuk (SBR)
Konsistents	Pasta
Kõvenemissüsteem	Kuivamine ja kristalliseerumine
Liimiv aeg *	15 minutit
Kõvenemisaeg*	20 min algtugevus, lõplik 24-48 tundi
Tihedus (DIN 53479)	1,23 g/ml
Vastupidavus temperatuuridele	-20°C kuni +60 °C (k õvenenud)

\* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne

**Toote kirjeldus:**

Universaalne montaažiliim 49A on lahusteid sisaldav kohese nakkega tugev konstruktsiooniliim , mis põhineb sünteetisel kautšukil.

**Omadused:**

- Kantakse ühele liimitavatest pindadest
- Laiad kasutusvõimalused
- Tugev algnake
- Väga kiire ja tugev liimimine
- Sobib ka ebaühtlastele pindadele
- Asendab naelu ja kruve
- Sobib ka polüstürooli liimimiseks

**Kasutamine:**

Seinapaneelide, liistude, roovituse ja kipsplaatide, keraamiliste plaatide, polüstüroolist isolatsiooni- ja dekoratiivsete plaatide ja detailide liimimiseks nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadele. Tänu oma konsistentsile sobib ka ebatasastele pindadele.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

**Pakendamine:**

*Värvused:* kreemjas

*Pakend:* 300 ml padrun

**Säilivusaeg:**

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C

**Pinnad:**

*Tüüp:* kõik pinnad v.a PS, PP ja PE

*Pinna seisukord:* puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba. Soovitav eelnev sobivustest

**Kasutamine:**

*Meetod:* Liim kanda hermeetikupüstoliga ühele pindadest triibu või punktidenä. Liim kanda alati detaili servadesse. Pinnad suruda koheselt kokku. Vajadusel kasutada kummihaamrit. Vertikaalse kinnitamise ja raskete detailide puhul vajalik toestamine. Seinapaneelide ja teiste raskete detailide korral kasutada ülekandemeetodit: liimitavad pinnad korraks kokku suruda ja eraldada need uuesti umbes viieks minutiks. Seejärel suruda need uuesti kokku, vajadusel koputada kummihaamriga. Pindu toestada liimi täieliku kõvenemiseni (24 – 48 tundi)

*Kasutamistemperatuur:* +5 °C kuni + 35 °C

*Puhastamine:* white spirit, atsetoon

*Parandused:* Universaalne montaažiliim 49A

**Märkused:**

Ühenduse lõpptugevus sõltub eelkõige pindade kokkusurumiseks kasutatavast survest. Aeg, mille jooksul pindu koos hoitakse, on väiksema tähtsusega.

**Tervise ja ohutusnõuded:**

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Töötada hästiventileeritud ruumis. Mitte suitsetada! Kui ventilatsioon pole piisav, kasutada respiraatorit. Täpsem info sildil.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.