

Kolorex Protekt

Värvitu puiduimmutusaine

- Lahustipõhine immutusaine puidu töötlemiseks enne pinna viimistlemist
- Imendub sügavale puidu pinda
- Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
- Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks



TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Saetud või hõõveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid, voodrilauad, ukсед, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad välitingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.	
Värvus	Läbipaistev.	
Katvus 1x	4-5m ² /l - saetud puitpinnal, 8-10m ² /l - hõõveldatud puit- ja palkpinnal.	
Töövahendid	Pintsel. Võib kasutada sissekastmismeetodit.	
Kuivamisaeg (+23°C, RH 50%)	0,5 tundi – tolmukuiv, 24 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutamperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	<i>Special Solvent</i> . Eemalda töövahenditelt liigne immutusaine koheselt peale värvimistöõ lõpetamist, pese vedeldiga <i>Special Solvent</i> .	
Säilitamine	Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud kuupäevani.	
Kuivaine sisaldus	u. 15%.	
Tihedus	0,8 kg/l. (ISO 2811)	
Pakendid	1,0 L; 3,0 L; 10,0 L; 20 L.	

KASUTUSJUHEND

EELTÖÖTLUS

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Eemalda lahtine värv kaaprauaga või harja pind terasharjaga puhtaks. Määratud ja hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Immutatav puit peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

VÄRVIMINE

Sega *Kolorex Protekt* enne kasutamist hoolikalt. Kanna peale pintsliga üks kord piki puidukiudu või kasuta sissekastmismeetodit. Töötle uued puitpinnad puiduimmutusainega juba võimalikult varajases ehitusjärgus. Eriti hoolikalt immuta puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. **NB!** Enne immutamist kata taimed ja põõsad kinni, et kaitsta neid puiduimmutusaine pritsmete eest. Kuna puiduimmutusaine ei kaitse puitu päikesevalguse ja UV-kiirguse eest, soovitame teostada pinnavärvimine võimalikult kiiresti peale puidu immutamist.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne immutusaine, pese vedeldiga *Special Solvent, Special Solvent Spray, Tikkurila Pensselipesu*.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Kahjulik

Sisaldab: hüdrokeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. **Tuleohtlik.** Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Kanda sobivaid kaitsekindaid Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

NB! Immutusainega määratud tekstiilmaterjalid ja immutusaine lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee