

Villa Lin

Linaõlivärv puitfassaadile

- Tugevdatud männiõli alküüdiga
- Imendub sügavale puidu pinda
- Kuivab kiiremini kui traditsiooniline linaõlivärv
- Lai toonivalik
- Sobib miljöövärtuslikes piirkondades asuvate puithoonete värvimiseks



TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Saetud või hõõveldatud voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad jm. Sobib uutele ning varem õli-ja alküüdvärviga värvitud puitpindadele ning termotöödeldud puidule.	
Läige	Poolläikiv.	
Katvus 1x	4-8m ² /l - saetud puidul, 9-12m ² /l - hõõveldatud puidul.	
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida <i>Tikkurila Puiduvärvide</i> värvikaardi järgi (A- ja C- alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.	
Alusvärvid	A- ja C-alusvärv.	
Töövahendid	Pintsel.	
Kuivamisaeg (+23°C, RH 50%)	4 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	<i>Special Solvent</i> . Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga <i>Special Solvent</i> .	
Säilitamine	Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud kuupäevani.	
Kuivaine sisaldus	u. 62%.	
Tihedus	1,3 kg/l.	
Ilmastikukindlus	Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas.	
Pakendid	0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.	

KASUTUSJUHEND

EELTÖÖTLUS

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Määratud ja hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega *Kolorex Protekt*. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metalloosad metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop+*.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Määratud ja hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega *Kolorex Protekt*. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metalloosad metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop+*.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Välti värvimist kuuma ilmaga.

VÄRVIMINE

Sega värvi *Villa Lin* enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks vedelda värvi vajadusel vedeldiga *Special Solvent* 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värviga pintsliga, kata uued puitpinnad 1-2 korda, varem värvitud pinnad 1 kord. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Peale värvimist eemalda töövahenditelt koheselt liigne värv, pese vedeldiga *Special Solvent*.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Kahjulik

UN 1263

Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, toluülfluaniidi, etüülmetüülketoksiimi, koobalt (II) soola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Kahjulik sissehingamisel. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Lisainformatsioon toote ohutuskaardil. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhastus, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 300 g/l. **Tähelepanu!** Värviga määratud tekstiilmaterjalid ja lihvimitolm on isesüttimisohuga. Selliseid jäätmeid tuleb enne hävitamist säilitada vette kastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsele katsetele ja ettevõtte praktiiliste kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

