

Villa Primer

Kruntvärv puitpindadele

- Imendub hästi aluspinda
- Moodustab viimistlusvärviga hästi nakuva pinna
- Lihtsalt puhastatav



TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Saetud või hõõveldatud puitpinnad välistingimustes (voodrilauad, ukсед, aknaraamid, piirdeaiad jm). Sobib ka uutele ning varem õlivärviga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule.	
Läige	Matt	
Katvus 1x	4-8 m ² /l - saetud puitpinnal, 8-10 m ² /l - hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal.	
Alusvärvid	Värvi võib kasutada valgena.	
Töövahendid	Pintsell	
Kuivamisaeg (+23°C, RH 50%)	12 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	<i>Special Solvent</i> . Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöõ lõpetamist, pese vedeldiga <i>Special Solvent</i> .	
Säilitamine	Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.	
Kuivaine sisaldus	u. 59%.	
Tihedus	1,3 kg/l (ISO 2811).	
Ilmastikukindlus	Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas.	
Pakendid	1,0 L; 3,0 L; 10,0 L.	

KASUTUSJUHEND

EELTÖÖTLUS

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Määratud ja hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutsainega *Kolorex Protekt*, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop+*.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Määratud ja hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puhta puiduni puhastatud pind töötle puiduimmutsainega *Kolorex Protekt*, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste, krundi metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop+*.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega värvi *Villa Primer* enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks võib värvi vajadusel vedeldada vedeldiga kuni 5% värvi mahust. Värv 1 kord pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistö lõpetamist, pese vedeldiga *Special Solvent* või *Tikkurila Pensselipesu*.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Ärritav

UN 1263

Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon. **Tuleohtlik.** Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida auru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedeleda jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Käitlejal kahjutustada jäätmepiirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/g) 350 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 350 g/l. **NB!** Värviga või õliga määratud tekstiilmaterjalid ja värvi lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmepiirkond tuleb enne hävitamist säilitada vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsele katsetele ja ettevõtte praktiiliste kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 11 11, faks 650 11 22, e-post: info.ee@tikkurila.com

