



Seinaliim

Seinakatete liim

- ✓ Kasutusvalmis
- ✓ Kuivab 24 tunniga



Kirjeldus	
Omadused	<p>Kasutusvalmis liim seinakatete liimimiseks kuivades siseruumides.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hea nake aluspinnaga ✓ Mugav kasutamisel, tänu liimi kõrgele viskoossusele ✓ Hea esialgne kokkuliimimisvõime ✓ Tööaeg 5...15 minutit ✓ Peal kuivamist läbipaistev ✓ Liimitav kate on ülevärvitav ühe ööpäeva pärast
Kasutusala	Seinakattematerjalide liimimiseks imavale või värvitud pinnale kuivades ruumides. Ei sobi plastmaterjalide liimimiseks. Sisetöödeks.
Liimitavad materjalid	Klaaskiud-, tekstiil-, vinüül-, fliis- ja paberalusel pestavad tapeedid jt. rullseinakatted.
Kvaliteedi standardid	✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Liimitav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, tugevalt läikivad pinnad lihvida matistumiseni, tolmu hoolikalt eemaldada. Tugevalt määrduvad pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, seejärel puhta veega hoolikalt loputada ning lasta kuivada. Hallitusega kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahenditega Biotol E või Biotol Spray, loputada veega ja lasta kuivada. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pinnad peavad olema enne seinakatte liimist täielikult kuivanud. Poorsed pinnad kruntida vahendiga Aquastop või Tiefgrund või liimiga mida on lahjendatud veega 4:1.
Liimimine	Enne kasutamist liimi segada. Ruumi, liimitava pinna, katematerjali ja liimi temperatuur peab olema ühesugune ja vähemalt +15°C, suhteline õhuniiskus alla 85%. Liim kanda liimitavale pinnale rulli, liimikammi või pintsliga 1-2 seinakatte laiusest. Liimi võib kanda ka seinakatte tagumisel küljele, kandes liimi keskelt äärte poole. Kindlasti tuleb järgida seinakatte tootja poolt antud juhiseid. NB! Märkliimimine, seinakatte paigaldamiseks kohe peale liimist. Liimi jäljed eemaldada koheselt niiske lapiga. Tööaeg: poorsete pindade puhul 5...10 minutit, värvitud pindade puhul mitte üle 15 minuti. Lahtioleku aeg (aeg liimi kandmisest kuni seinakatte paigaldamiseni): poorsete pindade puhul kohe, värvitud pindade puhul 5...10 minutit. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust ja temperatuuri kõikumist. Seinakatte võib üle värvida 24 tundi pärast liimimist
Värvus	Piimjas valge, kuivanuna läbipaistev

Kulu	3-5 m ² /L
Lahusti	Vesi
Kuivamisaeg	24 tundi temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluks peab ootama täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust
Töövahendid	Pintsel, rull, liimikamm
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	2 aastat.
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 04 10, Liimi- ja hermeetikujäätmel, mida ei ole nimetatud koodinumbri 08 04 09). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1 kg/L.
Pakendid	1 L – 2,5 L – 5 L – 10 L